

VOLMA FASADE LOOK база С (акриловая)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД	160-180 Г/М.КВ НА ОДИН СЛОЙ
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	НЕ НИЖЕ + 7 °С
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО ОТЛИПА	60 МИН
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ ПРИ ТЕМПЕРЕ 18-22 °С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА 55-65%	ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА

ФАСОВКА: 20 кг -
15.4 л
нетто

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо предварительное грунтование поверхности с использованием грунтовки VOLMA FASADE PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием перемешать Краску наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется нанесение двух слоев краски с промежуточным высыханием 60 мин.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до 40 °С. Краска выдерживает замораживание до -25 °С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при температуре 15-25 °С и тщательно перемешивать до получения однородной массы.

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки